

Produktdatenblatt Staufen-Zuschnitte aus Steinwolle Typ 10 Typ 14

Zulassung: Z-23-15-1965

Druckfeste Steinwolle-Dämmstreifen

Lieferprogramm	Abmessung	Verpackungseinheit	
Steinwolle Zuschnitt Typ 10	10 mm x 100 mm x 625 mm	120 lfm	
Steinwolle Zuschnitt Typ 14	10 mm x 140 mm x 625 mm	87,50 lfm	

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten Steinwolle		Klasse A1 nichtbrennbar		DIN EN 13501-1
Glimmverhalten		Keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen		DIN EN 16733
Schmelzpunkt der Steinwolle		> 1000 °C	[°C]	DIN 4201-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λD	= 0,034 W/(m*K)	[W/mK]	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	= 0.035 W/(m*K)	[W/mK]	DI 4108-4
Dampfdiffusionswiderstandzahl	$\mu = 1$	1		DIN EN 12086
Stufe der Zusammendrückbarkeit	CP 5	c ≤ 5 mm		DIN EN 13162
Zulässige Flächenlast		5 kN/m²	[kN/m²]	



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr Änderungen behalten wir uns vor